

この用紙は大切に保管し、注意事項・点検事項を厳守して下さい。

ハイテクスパテラを長くご使用いただくために、以下のことにご注意ください。

ご使用時

耐熱温度**130°C**(ハードタイプは**180°C**)を超えないようにお使いください。



入れっぱなし



釜の上に置く



叩く

上記の事は絶対にしないで下さい。

消毒時 熱風保管庫90°C以下、煮沸消毒5分以下で保管・消毒して下さい。

抗菌ハイテクスパテラ・抗菌ハイテクスパテラハードタイプ点検表

- 各製品共、超高分子量ポリエチレン、ナイロン、木芯を複合して出来た製品の為、下記注意事項を厳守し使用前、使用後の点検を実施して下さい。
- 調理時の耐熱温度と熱風保管庫使用時耐熱温度には差がありますので各温度に合わせてご使用ください。

点検項目


表面材のハガレの有無(ハイテクスパテラ・ハードタイプ共通)

※ハガレが出ている場合は直ちにご使用を中止し、新しい物とお取替え下さい。



表面材以外の接合部の隙間の有無

※接合部に隙間が出ている場合には直ちにご使用を中止し、新しい物とお取替え下さい。



樹脂の変形や発泡、バリ等の有無

※樹脂発泡やバリが出ている場合は、ミガクリン(まな板削り)等で取り除いてからご使用下さい。取り除けない場合は、ご使用を中止し、新しい物とお取替え下さい。



「ハイテクスパテラSP0・SPS」 「ハイテクスパテラハードタイプSPOH・SPSH」

材質 先端：超高分子量ポリエチレン樹脂
表面：ナイロン
芯材：天然木材

調理時耐熱温度：本体頭部130℃ ハードタイプ本体頭部180℃

温風保管庫設定：90℃・90分以下

HASEGAWA®

千葉県八千代市上高野 1384-5
長谷川化学工業株式会社

必ずお読みください 使用上のご注意

1. 本製品内部には木芯が入っています。切断（長さの切り詰め）は絶対におやめください。また、表面を削ったり傷つけたりしないでください。木芯の露出や折れる事があります。露出した際には直ちに使用を中止してください。
2. 調理の攪拌用途以外には使用しないでください。
3. 鍋や釜のふち部を本体で叩かないでください。破損の原因になります。また、無理な力を加えると折れる事があります。
4. 鍋や釜のふち部を擦るような作業をしないでください。表面がささくれたり、削れたりして異物が混入する恐れがあります。また、手元部（柄部）で調理したり、突いたりしないでください。
5. 鋭利なものに当てないでください。製品が切れたり、欠けたりします。凹みやバリ・傷が生じた際は弊社製まな板削り「ミガクリン」の仕上げ面でお手入れしてください。
6. 摩耗防止のため、あらかじめ鍋や釜に、油または水などを入れてからご使用ください。乾煎りでは鍋や釜底の温度が極端に高くなる事がありますので、乾煎りでのご使用はおやめください。
7. 調理釜の水抜き栓（段差）や釜の材質、状態などにより摩耗する事があります。使用前・中・後の点検を行い異常があった際には直ちに使用を中止してください。
8. 食材によっては、色移りなどで本体が変色する事があります。また、高温調理の繰り返しにより、変色（茶褐色、酸化変色、白色化等）の他、変形や摩耗などが生じる場合があります。
9. **SP0・SPSタイプはガス式回転釜など直火でのルー造り（カレー）・カラメル造りなどの高温調理には使用しないでください。必ず使用温度130℃を上限としてご使用ください。（SPOH・SPSHタイプは上限180℃）**
10. **調理中鍋や釜に入れたままには絶対にしないでください。食材温度が200℃でも鍋底は230℃以上になります。入れっぱなしは、本体頭部の熔けや柄部の剥がれなどの原因となります。**
11. **本体頭部以外の部分に高温食材（ルーなど）を接触させないでください。表面が熔けたり変色や剥離、接合部分に隙間が生じる場合があります。**
12. **ガス式回転釜の上部や排気口付近、ガス火付近など特に高温の場所に置かないでください。変色したり、本体が熔けて使用不能になります。また、直火に触れると熔けたり燃えたりするので、絶対に近づけないでください。**
13. **高温調理直後は製品本体が高温になっています。高温部分に触れると、思わぬ火傷をする事がありますので、ご注意ください。**
14. **ご使用後は、毎回ブラシなどを用いて洗剤でよく擦り洗いをしてください。また、洗浄後は水分をよく切って清潔に保管してください。**
15. **煮沸・熱湯消毒・一般の殺菌漂白剤などでの消毒については、適切な濃度・時間で行ってください。また、アルコールへの長時間の浸漬はおやめください。**
16. **温風保管庫をご使用の場合には、食材成分の残渣により変色する事があります。また、温風保管庫の設定条件は90℃90分以下でご使用ください。設定温度90℃を超える高温長時間の保管では、変色以外に変形・劣化して使用不能となる場合があります。**
17. **紫外線殺菌庫での長期間の保管は、変色したり材質が劣化する場合があります。**
18. **製品が著しく乾燥することで、早期劣化の原因となる場合があります。長期間調理に使用していない製品を温風保管庫内に放置することはおやめください。**
19. **上記要因以外、設定条件以下の保管であっても樹脂の性質上、徐々に劣化は進行します。使用前・中・後の点検を行い異常があった際には直ちに使用を中止してください。**
20. **複合構造のため、使用状況により表面材の剥離や接合部分に隙間が生じる場合があります。その際は、直ちにご使用を中止し、新しいものとお取替えください。調理内容や使用頻度、鍋や釜の材質、保管方法などにより製品寿命には大きな差が生じます。**
21. **製品には製造上の色むらが生じる事がありますが、性能上問題はありません。**
22. **カラーグリップ加工品は温風保管庫に入れる際、他の樹脂製品に触れないよう保管してください。色移りする場合があります。**